



Dow Building Solutions

Technisches Datenblatt

WALLMATE™ WB-AP

Eigenschaften ¹⁾	Norm	Einheit	WALLMATE™ WB-AP	
Zellinhalt			Luft	
Rohdichte	DIN EN 1602	kg/m³	33	
Wärmeleitfähigkeit			λ _D	λ _B gem. DIN 4108-4, für Anwendungen gem. DIN 4108-10
Dicke				
d = 30 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,033	0,034
d = 40 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,033	0,034
d = 50 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,033	0,034
d = 60 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,033	0,034
d = 80 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,033	0,034
d = 100 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,034	0,035
d = 120 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,034	0,035
d = 140 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,036	NEU! 0,037
d = 160 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,036	NEU! 0,037
d = 180 mm	DIN EN13164	W/(m·K)	0,036	NEU! 0,037
Druckspannung oder Druckfestigkeit bei 10% Stauchung, CE-Code: CS(10\Y)	DIN EN 826	kPa	300	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene, CE-Code: TR	DIN EN 1607	kPa	200	
Kapillarität			keine	
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient		mm/(m·K)	0,07	
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen, CE-Code: DS(70,90)	DIN EN 1604	%	≤ 5	
Brandverhalten ²⁾	DIN EN 13501-1 DIN 4102		E ³⁾ B1 (schwer entflammbar)	
Abmessungen Länge x Breite	DIN EN 822	mm	1250x600	
Dicke, CE-Code: T1	DIN EN 823	mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180	
Kantenausbildung			gerade	
Oberfläche			profiliert	
Anwendungsgebiete	DIN 4108-10		WAB, WAP, WI	
CE-Kennzeichnung: T1-CS(10\Y)250-DS(70,90)-TR200				

1) Richtwerte, wenn nicht anders angegeben

2) entsprechend Zulassungen bzw. Prüfzeugnissen

3) normal entflammbar gemäß Bauregelliste 2004



Technische Unterstützung:

Das blaue Telefon 06196 566 - 100

Dow Deutschland

Anlagengesellschaft mbH

Geschäftsbereich Baustoffe

Am Kronberger Hang 4

65824 Schwalbach

baustoffe@dow.com

www.dowbaustoffe.de

Hinweis: Freiheit von Patenten von Dow oder anderen Unternehmen kann nicht vorausgesetzt werden. Weil die Anwendungsbedingungen von Land zu Land unterschiedlich sind und sich mit der Zeit ändern können, liegt die Entscheidung, ob Produkte von Dow und die Informationen in diesem Dokument für die jeweilige Anwendung geeignet sind, in der Verantwortung des Kunden. Ebenso ist der Kunde allein dafür verantwortlich, dass seine Arbeits- und Entsorgungspraktiken den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Dow übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Information in diesem Dokument. ES WERDEN HIERMIT KEINERLEI GARANTIE ABGEGEBEN. STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR VERKAUFSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN.