ALSAN ECO PRIMER K

Produktbeschreibung:
ALSAN ECO PRIMER K ist eine Polypropylenlösung zur Grundierung von hochpolymeren Abdichtungsbahnen.

Einsatzgebiet
ALSAN ECO PRIMER K wird als Grundierung für hochpolymere Abdichtungsbahnen aus PVC und TPO/FPO unter ALSAN FLASHING ECO eingesetzt.

Eigenschaften
- Lösungsmittelhaltig
- Nicht UV-beständig
- Gebrauchsfertig
- Geringer Verbrauch

Verarbeitungsbedingungen
Temperaturbereich: min. 5°C bis max. 40°C
Luftfeuchtigkeit: min. 35% bis max. 90%
Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Verarbeitung
Vorbereiten des Untergrundes: Die Untergrundhaftung ist am Objekt im Einzelfall zu prüfen. Vor dem Auftragen des Haftvermittlers ist die Abdichtungsbahn mit dem ALSAN Systemreiniger zu reinigen. Zu beachten: Ablüftzeit bis zum Auftragen der Grundierung mindestens 30 Minuten. Anschließend ist die Oberfläche mit einem geeigneten Schleifmittel gleichmäßig aufzurauen.[1]
Mischen: Das Produkt ist vorher im Liefergebinde gründlich zu schütteln.
Applizieren: ALSAN ECO PRIMER K wird mit einem Roller oder Pinsel aufgetragen. Die Schicht sollte dünn, jedoch filmbildend sein. Dabei sind Materialanhäufungen zu vermeiden und ggf. mit einem Pinsel auszustreichen. Alternativ kann die Applikation mit einem Schleifpad geschehen. Dabei wird die Grundierung auf das Pad gegeben und gründlich in die Oberfläche der Bahn einmassiert.

Die Trockenzeiten sind bei beiden Techniken gleichermaßen zu berücksichtigen.

Verbrauch
Ca. 100 g/m²

Reaktionszeit
Trocknungszeiten bis zur Überbeschichtung:
bei 20°C ca. 30 Minuten
Die nachfolgende Abdichtung ist innerhalb von 24 Studen aufzubringen, andernfalls ist durch Reinigen mit ALSAN ECO FLUID der ALSAN ECO PRIMER K zu entfernen und erneut aufzutragen.

Technische Daten
Dichte bei 23°C: 0,90 g/cm³
Viskosität bei 23°C: 80 mPas

Lieferform
1 Liter Gebinde

Farbton
Farblos

Lagerung, Transport & Haltbarkeit
In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und ungeöffnet gelagert, mindestens 12 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden.
Angebrochene Gebinde sind nur noch begrenzt lagerstabil und können vorzeitig gelieren. Das gelierte Produkt darf nicht mehr verwendet werden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge
Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.
Personenschutz beachten.

[1] Bitte beachten Sie unser „Merkblatt 101 Untergründe vorbereiten“.

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Schweiz
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

Stand März 2017. Änderungen vorbehalten.

Entsorgung
Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt werden. Gebinde und Restmaterial sind gesondert als Sondermüll zu entsorgen.

Hersteller/Werk
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise
Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema Schweiz ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall.
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Schweiz
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch