Produktdatenblatt
BauderTOP BUZI NSK

Produktbeschreibung	Diffusionsoffene, nahtselbstklebende Bitumen Unterspann- und Unterdeckbahn	
Einsatzbereich	Unterspann- und Unterdeckbahn	
Oberfläche	Oben:	Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen
	Unten:	Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen
Trägereinlage - Typ	Kunststoff-Faservlies	
Artikelnummer	1221 0007	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	EN 1848-1	m	50
Breite	EN 1848-1	m	1,28
Dicke	EN 1849-1	mm	ca. 0,8
Kaltbiegeverhalten oben	EN 1109	°C	≤-25
Kaltbiegeverhalten unten	EN 1109	°C	≤-25
Wärmestandfestigkeit oben	EN 1110	°C	≥100
Wärmestandfestigkeit unten	EN 1110	°C	≥100
Maximale Zugkraft längs	EN 12311-1	N/5cm	≥ 390
Maximale Zugkraft quer	EN 12311-1	N/5cm	≥ 280
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	EN 12311-1	%	≥ 55
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	EN 12311-1	%	≥ 70
Widerstand gegen Weiterreißen längs	EN 12310-1	N	≥ 300
Widerstand gegen Weiterreißen quer	EN 12310-1	N	≥ 260
Geradheit	EN 1848-1	mm/10m	≤ 30
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	-	W1
Brandverhalten	EN 13501-1	-	E
Schälfestigkeit	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Scherfestigkeit	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	mm	NPD

CE (21)

Kenn-Nr. der Prüfstelle: MPA Stuttgart, 0672
EN 13859

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflächen sind Näherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0321

Produktdatenblatt
BauderTOP BUZI NSK

BAUDER
macht Dächer sicher.

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	kg	NPD
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	%	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	-	m	≤ 0,1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	EN 1928	-	W1
Maximale Zugkraft längs nach künstlicher Alterung	EN 12311 - 1	N/5cm	≥ 350
Maximale Zugkraft quer nach künstlicher Alterung	EN 12311 - 1	N/5cm	≥ 250
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs nach künstlicher Alterung	EN 12311 - 1	%	≥ 50
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer nach künstlicher Alterung	EN 12311 - 1	%	≥ 65

Entsorgung

Bitumenabfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302 „Asphalt teerfrei“).

Lagerung

Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern und transportieren.

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de - Ausschreibungstexte erhalten Sie über www.ausschreiben.de

CE (21)

Kenn-Nr. der Prüfstelle: MPA Stuttgart, 0672
EN 13859

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflächen sind Näherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0321