BAUDER
macht Dächer sicher.

BauderFLEX MF 30
Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:		**Elastomerbitumenbahn als untere Lage**
Oberfläche	oben:	**folienkaschiert**
	unten:	**folienkaschiert**
Trägereinlage	Art:	**Glasgittergelege mit Glasvlies**
Artikel Nummer		**1751 0000**
Anwendungstype gemäß DIN SPEC 20000-201:		**DU/E1** PYE-KTG KSP 3

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	DIN EN 1848-1	m	10,0
Breite	DIN EN 1848-1	m	1
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	3
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	oben: ≤ -25 unten: ≤ -30
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	oben: ≥ +100 unten: ≥ +100
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	längs: ≥ 1000 quer: ≥ 1000
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311-1	%	längs: ≥ 2 quer: ≥ 2
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren B	DIN EN 1928	-	bestanden
Brandverhalten	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Verhalten bei Brand von außen [a)]	DIN CEN/TS 1187	-	B_{ROOF} (t1)
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	KLF

KLF = keine Leistung festgelegt

[a)] Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

CE

Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724
Zertifizierungsnummer WPK: 021101 / 021201
(06)
DIN EN 13707

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über
den maßgeblichen technischen Kenntnisstand. Stand: 1020

BauderFLEX MF 30
Produktinformationsblatt

Verfahren der Verwendung:		**Elastomerbitumenbahn als untere Lage**
Oberfläche	oben:	**folienkaschiert**
	unten:	**folienkaschiert**
Trägereinlage	Art:	**Glasgittergelege mit Glasvlies**
Artikel Nummer		**1751 0000**
Anwendungstype gemäß DIN SPEC 20000-201:		**DU/E1** PYE-KTG KSP 3

Produktbeschreibung Elastomerbitumenbahn mit Träger aus Glasgittergelege und Glasvlies.

Einsatzbereiche Elastomerbitumenbahn als untere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen, auf geeigneter Mineralfaser Wärmedämmung. Verlegeanleitung beachten.

Leistungsbeschreibung BauderFLEX MF 30, oberseitig foliert, unterseitig durch Abschmelzen der Schutzfolie auf den Untergrund vollflächig aufbringen. Naht- und Stoßbereich 8 -10 cm überdecken. Nähte und Stöße versetzt anordnen und dicht verschweißen. Verlegeanleitung beachten.

Lagerung Bauder Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen ggf. vorzutemperieren.

Entsorgung Bitumenabfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden. (Europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302 „Asphalt-teerfrei“)

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über
den maßgeblichen technischen Kentnisstand. Stand: 1020