

Bauder DS 1500 SK

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:		Dampfsperrbahn aus beschichtetem Aluminiumfilm mit Selbstklebeschicht zur Verlegung unter BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN oder BauderTHERMOFOL
Oberfläche		alusilber, orange bedruckt
Artikel Nummer		6900 1500

Eigenschaft		Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Wasserdichtheit gegen Wasser in der flüssigen Phase		DIN EN 1928	-	bestanden
Zug-Dehnungsverhalten	Höchstzugkraft längs	DIN EN 12311-2	N/50 mm	> 300
	quer		N/50 mm	> 340
	Höchstzugkraftdehnung längs		%	> 5
	quer		%	> 6
Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstands gegen künstliche Alterung		EN 1296 und EN 1931	-	bestanden
Weiterreißwiderstand	längs	DIN EN 12310-1	N	> 30
	quer		N	> 25
Scherwiderstand der Fügenähte		DIN EN 12317-2	N/50 mm	> 300
Wasserdampfdurchlässigkeit		DIN EN 1931	m	$s_d > 1.500$
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	-	Klasse E
Länge		DIN EN 1848-2	m	100
Breite		DIN EN 1848-2	m	1,40
Dicke		DIN EN 1849-2	mm	0,20 -5/+10%
Flächenbezogene Masse / Gewicht		DIN EN 1849-2	kg/m ²	0,125 -5/+10%
Sichtbare Mängel		DIN EN 1850-2	-	keine
Brennwert		EN 13431	MJ/m ²	< 11,6
Heizwert		DIN 18234	MJ/m ²	< 10,5
Verpackungseinheit			m ² /Rolle	140

Bauder DS 1500 SK ca. 3 m aufrollen und ausrichten, Schutzfolie abziehen und Anfang verklebt verlegen, danach Fläche verlegen. Unter Querstößen Unterlegblech-Streifen empfohlen.

Überlappung 5 cm empfohlen. Anschlüsse an Mauerwerk oder Beton zusätzlich mit Bauder Anschlussklebebändern 20, Artikel 6900 0020 luftdicht verkleben.

Keine Notabdichtungsfunktion!

Bauder DS 1500 SK ist nicht für verklebte Dachaufbauten zulässig!

Bauder DS 1500 SK kann nach DIN 18234:2018 angewandt werden.

UV-Stabilisierung für maximal 3 Monate.



19 DIN EN 13 984