

## KEMPEROL 1K-PUR Abdichtung



### Einsatzgebiete

- Als Flächenabdichtung, für das Herstellen von Anschlüssen und Detailausbildungen in Verbindung mit KEMPEROL Vlies
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Für nahezu alle Untergründe

### Merkmale

- Kalt zu verarbeiten
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung
- Begehbar für Wartungszwecke
- UV-beständig
- Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Normen
- 1-komponentig
- CE-Kennzeichnung
- Harzbasis: Polyurethanharz

### Liefergrößen

7 kg, 15 kg, 25 kg Gebinde

### Lagerung

Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig. Mindestens haltbar siehe Gebinde-Etikett.

### Verbrauch

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes: 3,4-4,2 kg/m² je nach Schichtstärke (siehe Technik Information TI 03 - Schichtstärken gemäß Regelwerke).

### Eigenschaften

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Form                     | flüssig                        |
| Standardfarbe            | hellgrau                       |
| Sonderfarben             | auf Anfrage                    |
| Verarbeitungszeit*       | ca. 30 min                     |
| Regenfest nach*          | ca. 60 min                     |
| Begehbar nach*           | ca. 24 h                       |
| Ausgehärtet nach*        | ca. 2-3 d                      |
| Weiterbeschichtbar nach* | ca. 3/7 d (siehe Verarbeitung) |

\* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

### Prüfergebnisse nach ETAG 005

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Komponente zu 2                     | ETA 03/0043               |
| Wasserdampfwiderstandszahl $\mu$    | ~ 2300                    |
| Widerstand gegen Windlasten         | $\geq 50$ kPa             |
| Beanspruchung durch Feuer von außen | B <sub>ROOF</sub> (t1) ** |
| Brandverhalten                      | E ***                     |
| Aussage zu gefährlichen Stoffen     | keine enthalten           |
| Nutzungsdauer                       | W3                        |
| Klimazonen                          | M und S                   |
| Nutzlasten                          | P1 bis P4                 |
| Dachneigung                         | S1 bis S4                 |
| Oberflächentemperatur min.          | TL4                       |
| Oberflächentemperatur max.          | TH4                       |

\*\* Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-5

2006: DIN 4102-7 - Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.

\*\*\* Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-1.

2006: DIN 4102-1 - Die Klassifizierung erfolgte nach B2.

### Verarbeitung

#### Untergrundvorbereitung

Untergründe müssen trocken (Restfeuchte im Beton in den oberen 2 cm < 5%), tragfähig und frei von haftmindernden Stoffen sein und entsprechend vorzubereiten.

Vor dem Aufbringen der KEMPEROL 1K-PUR Abdichtung mit KEMPERTEC Grundierung gemäß Grundierungsempfehlung grundieren.

Verarbeiten nur bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von  $> +5^{\circ}\text{C}$ .

Bei Ausführung muss die Oberflächentemperatur 3 K über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung des Taupunktes kann sich auf der zu bearbeitenden Oberfläche ein trennend wirkender Feuchtheitsfilm bilden (DIN 4108 - 5 Tab.1).

Bei Temperaturen unter  $+10^{\circ}\text{C}$  empfiehlt es sich, den KEMPERTEC 1K Verdünner zuzugeben.

### Anwendung

Ca. 2/3 der KEMPEROL 1K-PUR Abdichtung werden vorgelegt, das KEMPEROL 165 Vlies wird eingerollt und 5 cm überlappend mit einem Perlonroller blasenfrei angearbeitet. Auf die noch flüssige Vorlage wird ca. 1/3 KEMPEROL 1K-PUR Abdichtung bis zur vollständigen Sättigung nachgetränkt.

Anschlüsse an Tür- und Fensterelemente etc. mit einer Höhe  $< 15\text{ cm}$  (ab Oberkante Belag) sind mit mind. 5 cm Überdeckung herzustellen. Anschlüsse und Übergänge an Fremdprodukte sind mit mindestens 10 cm Überlappung herzustellen.

Hinsichtlich der Schichtstärken sind die Mindestanforderungen gemäß der ETA zu erfüllen. Abweichende nationale Anforderungen sind zu berücksichtigen.

### Alkalischutz

Die Abdichtung ist nur bedingt alkalibeständig. Daher wird bei zu erwartender Langzeitbelastung KEMPERTEC EP-Grundierung, KEMPERTEC EP5-Grundierung oder KEMPERTEC AC-Grundierung auf die Abdichtung aufgetragen und mit KEMCO NQ 0712 Naturquarz abgestreut (siehe Technik Information TI 15 - Alkalität).

### Arbeitsunterbrechung und Weiterbeschichtung

Die KEMPEROL 1K-PUR Abdichtung ist nach 3 Tagen mit KEMPERDUR Deko oder KEMCO 1K-Grundierung inkl. KEMCO NQ 0712 Naturquarz als Haftbrücke unter KEMCO Decor Stone / Natursteine weiterbeschichtbar, mit anderen geeigneten KEMPER SYSTEM Produkten nach 7 Tagen.

Standzeit größer 3 bis 14 Tage: Reinigen des Arbeitsbereiches mit KEMCO MEK Reinigungsmittel.

### PSA

Die persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit KEMCO MEK Reinigungsmittel. Hände reinigen.

### Anmerkung

Bitte beachten Sie folgende Technik Informationen:

- TI 03 - Schichtstärken gemäß der Regelwerke
- TI 15 - Alkalität

- TI 21 - Untergrundbeurteilung
- TI 23 - Lösemittelhaltige Produkte

### Wichtige Hinweise

Bei Herstellung der Abdichtung gelten die "Anwendungsregeln" in der gültigen Fassung bzw. die für das jeweilige Gewerk gültigen "Regeln der Technik" und "Stand der Technik". Chemikalienbeständigkeit siehe Beständigkeitsliste A-Z.

Die Sicherheitsdatenblätter, die Kennzeichnung der Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheitsratschläge auf den Gebinden sind bei Transport, Lagerung und Verarbeitung zu beachten. Bei der Verarbeitung sind die Merkblätter der BG-Chemie zu beachten.

### Entsorgung

|             |              |
|-------------|--------------|
| flüssig     | EAK 08 04 09 |
| ausgehärtet | EAK 08 04 10 |

### GISCODE

PU50

### Allgemeine Hinweise

Witterungs- und/oder UV-bedingte Farbtonveränderungen haben keinen Einfluss auf die technischen Parameter. Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen.

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.

Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unseren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vorhergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die jeweils neuste Fassung ist im KEMPER SYSTEM Login-Bereich abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt. Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend unseren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgegeben: Vellmar, 2018-12-12